



serra marmi snc
di Serra Carlo & C.
**LAVORAZIONE MARMI
PER ARREDAMENTO**

Via Davia 9/F – Tel. 051.82.77.13
Fax 051.82.73.56
40017 San Giovanni in Persiceto (BO)
Cod. Fisc. 03633410372
Part. IVA 00644451205
Iscr. Reg. Impr. N. 45348
<http://www.serramarmi.it>
e-mail: info@serramarmi.it

CARATTERISTICHE TECNICHE MARMO NATURALE

CARATTERISTICHE FISICO MECCANICHE

Carico di rottura a compressione	kg/cm ²	1281
Carico di rottura a compressione dopo cicli di gelività	kg/cm ²	1220
Carico unitario di rottura a flessione	kg/cm ²	188
Dilatazione lineare termica	10 ⁻⁶ per °C	7,4
Coefficiente d'imbibizione d'acqua	%in peso	0.09
Peso per unità di volume	kg/cm ²	2685
Resistenza all'urto	cm	65.0
Modulo di elasticità lineare	kg/c	648000
Resistenza all'abrasione	mm	5.55

ANALISI CHIMICHE

	%in peso
CO ²	43.95
MgO	0.68
Al ² O ³	0.05
SiO ²	0.10
K ² O	0.02
CaO	55.17
TiO ²	0.00
MnO	0.02
Fe ² O ³	0.00

Informazioni generali:

- I dati sopra esposti sono indicativi e non vincolanti. Sono generalmente valori medi.