



**serra marmi** snc  
di Serra Carlo & C.  
**LAVORAZIONE MARMI  
PER ARREDAMENTO**

Via Davia 9/F – Tel. 051.82.  
Fax 051.82.  
40017 San Giovanni in Persiceto  
Cod. Fisc. 0363341  
Part. IVA 0064445  
Iscr. Reg. Impr. N. 4  
<http://www.serrama>  
e-mail: info@serrama

## CARATTERISTICHE TECNICHE VETRO \ CERAMICA BIANCO OPALE

<b>PESO</b>	<b>1 Peso specifico</b>	<b>g/cm<sup>3</sup></b>	<b>2,7</b>
	<b>2 Densità di volume</b>	<b>g/cm<sup>3</sup></b>	<b>2,55</b>
<b>MECCANICHE</b>	<b>3 Compressione a secco</b>	<b>Mpa</b>	<b>70,9</b>
	<b>4 Resistenza a flessione</b>	<b>Kg/cm<sup>2</sup></b>	<b>43,5</b>
	<b>5 Carico di rottura</b>	<b>Mpa</b>	<b>35</b>
	<b>6 Resistenza all'urto</b>	<b>Kj/m<sup>2</sup></b>	<b>3,34</b>
	<b>7 Durezza scala Mohs</b>		<b>6</b>
<b>TERMICHE</b>	<b>8 Coeff. espansione lineare 30°-280°C</b>	<b>x10<sup>-6</sup>/°C</b>	<b>7,2</b>
	<b>9 Conducibilità termica</b>	<b>W/(m x K)</b>	<b>1,6</b>
	<b>10 Gelività</b>		<b>0</b>
<b>CHIMICHE</b>	<b>11 Grado di imbibizione</b>	<b>%</b>	<b>0,02</b>
	<b>12 Resistenza agli acidi</b>	<b>mg/cm<sup>2</sup></b>	<b>0,2</b>
	<b>13 Resistenza agli alcali</b>	<b>mg/cm<sup>2</sup></b>	<b>0,7</b>
	<b>14 Resistenza all'acqua marina</b>	<b>mg/cm<sup>2</sup></b>	<b>0,1</b>
	<b>15 Coeff. Anti-ossidazione</b>	<b>Kg/cm<sup>2</sup> x10<sup>5</sup></b>	<b>7,3</b>
	<b>16 Radioattività</b>	<b>categoria</b>	<b>A</b>